

CÓDIGO: 220-RR200

VERNIZ SKYFAST HS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


O Verniz Skyfast HS é um verniz poliuretano, acrílico, bicomponente de alto rendimento, indicado para pequenos retoques na repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos, alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solvente aromático, ésteres, cetonas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Verniz Skyfast HS
Endurecedor RR020
Thinner TH700




PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Para 5 partes em volume de Verniz Skyfast HS, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR020 e 20% em volume de Thinner TH700 sobre a mistura catalisada.



VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.



APLICAÇÃO:

Aplicar 2 passadas, com 35 a 40 lbs/pol², com intervalo de 3 a 6 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- » Base Poliéster;
- » Skymix BP.



VIDA ÚTIL DA MISTURA:

30 a 40 minutos a 25°C.

Obs: Em temperaturas mais altas este tempo sofrer redução.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Livre de Pó: 20 minutos	» Polimento: 15 minutos
» Manuseio: 40 minutos	
» Polimento: 90 minutos	



USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	18/12/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes